

SCHEMA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET

BUSTE SOTTOVUOTO LISCE CON SOFFIETTO

MATERIALE: *CPA/PE*

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA	VALORI VALUES	TOLLERANZA TOLERANCE	UNITA' DI MISURA MEASUREMENTS UNIT	METODO DI PROVA TESTING METHOD
Spessore totale Total thickness	127	± 6,35	um	METODO INTERNO INTERNAL METHOD
Grammatura Weight	123,14	± 6,157	gr/m ²	METODO INTERNO INTERNAL METHOD
Permeabilità O ₂ O ₂ Transmission	41,25	± 2,0625	cc/m ² /24h/atm	METODO INTERNO INTERNAL METHOD
Permeabilità CO ₂ CO ₂ Transmission	150,494	± 7,5247	cc/m ² /24h/atm	METODO INTERNO INTERNAL METHOD
Permeabilità H ₂ O Water Vapor Transmission	0,543	± 0,02715	g/m ² *24h	METODO INTERNO INTERNAL METHOD
Temperatura di rammollimento Softening temperature	90	/	°C	

Tutti i dati riportati sono da considerarsi come valori medi risultanti dalle prove condotte su un numero limitato di campioni.

Si ricorda che è responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi dell'entità e della completezza di tali informazioni, in relazione al particolare uso che ne deve fare.

All data contained in this data sheet must be considered as mean value obtained from tests conduct on a limited number of samples.

The user has the responsibility to make sure of the extent and completeness of such information, in relation to the particular use he need to do.