

SCHEMA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET

BUSTE SOTTOVUOTO GOFFRATE IN ROTOLO

MATERIALE: CPA/PE

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA	VALORI VALUES	TOLLERANZA TOLERANCE	UNITA' DI MISURA MEASUREMENTS UNIT	METODO DI PROVA TESTING METHOD
Spessore totale Total thickness	165	8,25	um	METODO INTERNO INTERNAL METHOD
Grammatura Weight	0	0	gr/m ²	METODO INTERNO INTERNAL METHOD
Permeabilità O₂ O₂ Transmission	54,35	2,7175	cc/m ² /24h/atm	METODO INTERNO INTERNAL METHOD
Permeabilità CO₂ CO₂ Transmission	65	3,25	cc/m ² /24h/atm	METODO INTERNO INTERNAL METHOD
Permeabilità H₂O Water Vapor Transmission	8	0,4	g/m ² *24h	METODO INTERNO INTERNAL METHOD
Temperatura di rammollimento Softening temperature	90	/	°C	

Tutti i dati riportati sono da considerarsi come valori medi risultanti dalle prove condotte su un numero limitato di campioni.

Si ricorda che è responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi dell'entità e della completezza di tali informazioni, in relazione al particolare uso che ne deve fare.

All data contained in this data sheet must be considered as mean value obtained from tests conduct on a limited number of samples.

The user has the responsibility to make sure of the extent and completeness of such information, in relation to the particular use he need to do.